



RÖFIX AP 300

Concentrat

Directive și instrucțiuni tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Domenii de utilizare:

Amorsă universală, fără solvenți pentru pretratarea straturilor suport puternic sau inegal absorbante sau minerale nisipoase înainte de aplicarea unei izolații, a șapei autonivelante (ciment pe ciment, umed pe umed) sau de placare ceramică. Se utilizează la interior și exterior (perete și podea).

Proprietăți:

- Fără solvenți sau plastifianți (L.F.)
- Se usucă rapid
- Adekvată pentru încălzire prin pardoseală

Punere în operă:**Date tehnice:**

SAP-Art. Nr.:	2000953463	2000953464
Tip ambalaj		
Unități per palet	360 UM/Pal. (AT) 360 UM/Pal. (IT) 360 UM/Pal. (CH) 360 UM/Pal. (BA) 360 UM/Pal. (BG) 360 UM/Pal. (HR) 360 UM/Pal. (RS) 360 UM/Pal. (SI) 360 UM/Pal. (SQ)	90 UM/Pal. (AT) 90 UM/Pal. (IT) 90 UM/Pal. (CH) 90 UM/Pal. (BA) 90 UM/Pal. (BG) 90 UM/Pal. (HR) 90 UM/Pal. (RS) 90 UM/Pal. (SI) 90 UM/Pal. (SQ)
Cantitate per unitate	1 I/UM	5 I/UM
Consum	ca. 0,2 l/m ²	
Consum / Randament	0,15 - 0,25 ltr./m ²	
Informații consum	În funcție de absorbția suportului 150 - 250 ml / m ²	
Densitate	ca. 0,98 kg/l	
Valoare pH	ca. 8	
Temperatura suportului	> 5 - < 25 °C	

Compoziție:

- Liant pe bază de dispersie acrilică

Condiții punere în operă:

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C. Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie).

Punere în operă:

Se diluează 1:1 până la 1:2 și se aplică pe suport cu rola sau bidineaua.

Instrucțiuni:

Valorile limită EU pentru acest produs: (Kat. II A/g) / 30 g / L (din 2010). Acest produs conține < 30 g / L COV

Informații pericole:

Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

Informații punere în operă:

Timpul de uscare depinde de stratul suport și de stratul ulterior (vezi fișele tehnice ale șapelor RÖFIX, șapelor autonivelante și adezivilor de plăci ceramice RÖFIX). La straturile suport de ipsos, ideal, trebuie respectat un timp de așteptare de min. 12 ore și max. 24 ore.



RÖFIX AP 300

Concentrat

Depozitare:	Se depozitează în ambalaj bine închis, în spații răcoroase, ferite de îngheț. Minim 12 luni în spații uscate. Conform cu Regulamentul EG/1907/2006 Anexa XVII la +20 °C, 65 % umiditate relativă.
Informații generale:	Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central. Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.